Biocalce Enfoscado Kerakoll

Biocalce Enfoscado Kerakoll

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Biocalce Enfoscado Kerakoll

Distrubucion en Bilbao y Bizkaia

Morteros naturales transpirables para enfoscado y saneamiento

Enfoscado natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1,
para el enfoscado altamente transpirable, idóneo para el GreenBuilding y en la Restauración Histórica.
Contiene sólo materias primas de origen estrictamente natural. Con reducidas emisiones de CO2 y bajísimas emisiones de COVs.
Con ventilación natural activa en la dilución de los contaminantes de interior, bacteriostáctico y fungistático natural.
Reciclable como árido después de su vida útil.

Biocalce® Enfoscado es idóneo para el enfoscado transpirable y protector de
muros portantes y de cerramiento de ladrillo, tufo volcánico, piedra y paredes mixtas interiores y exteriores.

Destinos de uso

Enfoscado transpirable y protector de muros portantes y de cerramiento de ladrillo, tufo volcánico,
piedra y paredes mixtas interiores y exteriores.

Rellenado de juntas en piedra antes del enfoscado.

Biocalce® Enfoscado es particularmente apropiado para enfoscar en la Construcción del Bienestar,
donde el origen estrictamente natural de sus componentes garantiza el respeto de los parámetros
fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad requeridos.

Biocalce® Enfoscado es idóneo para el enfoscado de muros transpirables: la elección de materias
primas tradicionales tales como cal natural, puzolana natural, piedra, mármol y granito, dosificados
sabiamente, garantiza intervenciones de conservación que respetan las estructuras ya existentes y
los materiales originarios.

No utilizar

Sobre soportes sucios, no cohesionados, polvorientos, viejas pinturas o alisados.
Eliminar de las superficies las incrustaciones salinas intersticiales

Distribuido en forma de sacos de 25Kg

Características

• Natural, poroso y altamente transpirable, deja al muro libre para respirar
• Bacteriostático y fungistático natural clasificado B+ y F+ (método CSTB)
• Protege al muro manteniéndolo sano a lo largo del tiempo
• Certificado WTA, idóneo para fachadas de nueva construcción, en la rehabilitación y en la restauración histórica

Especificaciones tecnicas

Tipo de mortero mortero de uso general para enfoscados interiores/exteriores GP EN 998-1
Naturaleza química del ligante Cal Hidráulica Natural Pura NHL 3.5 EN 459-1
intervalo granulométrico 0 – 1,4 mm EN 1015-1
densidad aparente del polvo ? 1,33 kg/dm3 UEAtc
Conservación ? 12 meses en el envase original
Envase sacos 25 kg
Agua de amasado ? 5,3 l / 1 saco 25 kg
Consistencia mortero fresco 0' ? 174 mm EN 1015-3
densidad aparente del mortero fresco ? 1,50 kg/dm3 EN 1015-6
densidad aparente del mortero endurecido y seco ? 1,35 kg/dm3 EN 1015-10
pH mezcla ? 12
Aire ocluido / Aire ocluido revocadora ? 20% EN 1015-7
Temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +35 °C
Espesor máx. por capa ? 2 cm
Rendimiento ? 12 kg/m2 por cm de espesor
Toma de datos a +20 ± 2 °C de temperatura, 65 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.