Geroblok perforado 50 dBA

Geroblok perforado 50 dBA

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Geroblok perforado 50 dBA

Características:

- Sencillez y rapidez en la puesta de obra.
- Sin mermas: cada palet incluye un porcentaje de piezas marcadas para la realización de piezas especiales.
- Fácil de revestir: gracias a su porosidad y poca absorción de agua ayudaa la adhesión de los revestimientos sin deshidratarlos.
- Importante ahorro en mortero: hasta un 35% gracias al diseño de susagujeros.

Dimensiones nominales:
Formato castellano
Largo : 250 mm
Espesor: 115 mm
Altura : 90 mm

Formato catalán
Largo : 270 mm
Espesor: 130 mm
Altura : 90 mm

Características físicas y mecánicas
Absorción agua:
Media: 6,8 g/m2xg.

Carga de rotura: > 8 N/mm2
Carga mínima CTE: 5 N/mm2

Resultado ensayos:
Otros datos
Resistencia al fuego : 240 minutos Enlucido yeso 2 caras (Ensayo CTF) - EI-240
Resistencia térmica: 0,543 m2 K / W (ensayo Applus 14/8062-173)
Aislamiento acústico: 50 dBA (Ensayo Labein) - R_A 50 dBA