HormigonT6 Puma Ligero y Aislante

Hormigon T6 Puma Ligero y Aislante Bilbao y Bizkaia

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Hormigon T6 Puma Ligero y Aislante

Dsitribucion en Bilbao y Bizkaia

Hormigón ligero y aislante de textura cerrada para RECRECIDOS DE FORJADO Y CUBIERTAS PLANAS CON APLICACION DIRECTA DEL ACABADO O DE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN.

Características y aplicaciones

- Cubiertas: Pendientes aligeradas y aislamiento en cubiertas planas (máx. 15%) con colocación directa de la membrana de impermeabilización.
- Recrecidos de forjado ligeros y aislantes en rehabilitación y obra nueva.
- Soleras de colocación ligeras y aislantes para cualquier tipo de gres o pavimento cerámico.
- Rellenos y nivelados.

El producto debido a su baja densidad y a su flexibilidad de uso está particularmente indicado para la rehabilitación.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Recrecido ligero y aislante de forjado / Pendiente de cubierta ligera y aislante /…. realizado con hormigón ligero premezclado en saco “TERMO 6, con base de Arcilla Expandida especial hidrófoba (absorción de agua después de 30 minutos menor a 1% según la norma UNE EN 13055-1), conglomerantes específicos y aditivos.
Densidad 650 kg/m2 - Resistencia media a la compresión certificada 7,0 MPa (UNE EN 13892-2)- Conductividad térmica certificada 0,18 W/mK (UNE EN 12667).
Marcado CE según la norma UNE EN 13813.
Suministrado en sacos, amasado con agua de acuerdo a las instrucciones del fabricante, extendido y nivelado en el espesor de cm...

Datos técnicos

Densidad en saco (UNE EN 13055-1)	aprox. 650 Kg/m³
Densidad en obra	aprox. 650 Kg/m³
Tiempo de aplicación (a 20°C)	60 minutos
Temperatura de aplicación	de + 5 °C a + 35 °C
Transitabilidad	a las 24 h de la colocación
Resistencia compresión 28 días. (UNE EN 13892-2)	7,0 MPa - N/mm² (70kg/cm²)
Conductividad térmica certificada (UNE EN 12667)	?=0,19 W/mK
Conductividad térmica de cálculo (UNE EN ISO 10456)	?=0,20 W/mK
Resistencia al vapor de agua (UNE EN ISO 10456)	µ=5 (campo húmedo)
Permeabilidad al vapor (UNI 10351)	?=27,6*10^{-12} kg/msPa
Capacidad térmica específica	Cp=1000 (J/kgK)
Reacción al fuego (UNE EN 13501)	Euroclasse $A1_{fl}$ (Incombustible)
Espesor mínimo	5 cm
Rendimiento en obra*	Aprox. 0,42 sacos/m² y 1 cm de espesor (sacos de 25 L)
Embalaje	Sacos de 25 litros sobre palets de madera: 98 sacos/palet
Marcado CE	EN 13813 CT-C7-F1

*(en función del grado de compactación)

Presentación

Sacos de 25 litros sobre palets de madera: 98 sacos/palet.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.